

Kleur & afwerking siertraliewerk

Ook siertraliewerk van Fancyfences wordt gemaakt van ijzer. Na het lassen van een traliewerk wordt het bij een verzinkerij thermisch verzinkt als het traliewerk in een uitsluiting gemonteerd zal worden. Thermisch verzinken betekent dat het ijzer in een heet bad van vloeibare zink wordt ondergedompeld. Als het hieruit komt ziet het hekwerk eruit als een zinken emmer. Nadat het traliewerk is afgekoeld wordt het gepoetst. Alle puntjes en oneffenheden worden dan zoveel mogelijk weggeslepen.

Voordat de coatingverf kan worden aangebracht moet er eerst een hechtlaag worden aangebracht omdat verf normaal gesproken van een zinklaag af zal bladderen.

De hechting wordt in een etsdouche aangebracht. Tenslotte volgt een poedercoating, die vergelijkbaar is met een emaille laag. De poedercoating is verkrijgbaar in de meeste RAL kleuren. Ral kleuren zijn aanduidingen van kleur die universeel zijn. Naast de meeste ralkleuren leveren wij ook Antiekgroen.

Poedercoating wordt normaal gesproken altijd hoogglans geleverd. Zwart ral 9005 coaten wij ook mat.

Indien u binnen 40 km van de kust woont adviseren wij om tussen de zinklaag en de poedercoating een zoutwerende primerlaag aan te laten brengen. Dit voorkomt dat zout in regenwater op termijn kan reageren met het zout in zink. Dit geeft een witte uitslag die niet duurzaam te reinigen is. Wij noemen de dubbele coating duplex poedercoating.

Voorbeelden van veelgebruikte kleuren zijn: {multithumb}